

NI 99,6 电阻加热线材和电阻线

数据表

Ni 99,6 是一种纯镍合金(Ni 合金)，最大受控碳含量为 0.02%。由于其杂质含量非常低，电阻率达到 $0.08 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$ 。

Ni 99,6 适用于高度真空应用

化学成分

	C %	Si %	Mn %	Ni %
标称成分				
最小值				99.6
最大值	0.02	0.08	0.1	-

免责声明: 建议仅供参考, 针对特定应用场合的材料适用性我们需要了解实际使用条件后才能予以确认。在产品持续研发过程中, 我们可能需要更改技术数据, 恕不另行通知。该数据表仅适用于以 Kanthal® 商标推出的材料。