

ALKROTHAL® 14

电阻加热线材和电阻线

数据表

Alkrothal® 14 是一种铁素体铁-铬-铝合金 (FeCrAl 合金), 具有高电阻率, 适合在高达 1100°C (2010°F) 的温度下使用。

Alkrothal® 14 通常用于发热电缆等应用的电阻线。

化学成分

	C %	Si %	Mn %	Cr %	Al %	Fe %
标称成分					4.3	剩余成分
最小值	-	-	-	14.0	-	
最大值	0.08	0.7	0.5	16.0	-	

机械性能

线材尺寸	抗屈强度	抗拉强度	伸长率	硬度
Ø	R _{p0.2}	R _m	A	
mm	MPa	MPa	%	Hv
1.0	455	630	22	220
4.0	445	600	22	220
6.0	435	580	23	220

扬氏模量

温度 [°C]	20	100	200	400	600	800	1000
GPa	220	210	205	190	170	150	130

高温下的机械性能

温度 [°C]	900
MPa	30

极致的抗拉强度 - 变形率 6.2×10^{-2} /分钟

蠕变强度 - 1000 小时内 1% 的延伸率

温度 [°C]	800	1000
MPa	1.2	0.5

物理特性

密度 g/cm ³	7.28
在 20°C 条件下的电阻率 $\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$	1.25
泊松比	0.30

电阻率的温度系数

温度 [°C]	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
Ct	1.00	1.02	1.03	1.04	1.05	1.08	1.09	1.10	1.11	1.11	1.12

热膨胀系数

温度 [°C]	热膨胀 $\times 10^{-6}/\text{K}$
20 - 250	11
20 - 500	12
20 - 750	14
20 - 1000	15

导热性

温度 [°C]	20
W/m K	16

比热容

温度 [°C]	20	200	400	600	800	1000
$\text{kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$	0.46	0.63	0.72	1.00	0.80	0.73

熔点 °C	1500
-------	------

空气中的最高连续工作温度 °C	1100
磁特性	此材料在温度高达约 600°C (居里点) 时仍有磁性。
反射性 - 完全氧化的材料	0.70

免责声明: 建议仅供参考, 针对特定应用场合的材料适用性我们需要了解实际使用条件后才能予以确认。在产品持续研发过程中, 我们可能需要更改技术数据, 恕不另行通知。该数据表仅适用于以 Kanthal® 商标推出的材料。