

ALKROTHAL® 3
带材

数据表

Alkrothal® 3 是一种铁素体铁-铬-铝合金 (FeCrAl 合金)，可在高达 1000°C (1830°F) 的温度下使用。

Alkrothal® 3 的典型应用是变阻器、制动电阻器等。它还可用作工业应用中的电加热元件。

化学成分

	C %	Si %	Mn %	Cr %	Al %	Fe %
标称成分					3.2	剩余成分
最小值	-	-	-	12.0	-	
最大值	0.08	0.7	0.5	14.0	-	

机械性能

厚度	抗屈强度	抗拉强度	伸长率	硬度
	R _{p0.2}	R _m	A	
mm	MPa	MPa	%	Hv
1.0-3.0	350	500	20	200

高温下的机械性能

温度 (°C)	900
MPa	30

极致的抗拉强度 - 变形率 6.2 x 10⁻²/分钟

蠕变强度 - 1000 小时内 1% 的延伸率

温度 (°C)	800	1000
---------	-----	------

MPa	4				1					
物理特性										
密度 g/cm ³										7.35
在 20°C 条件下的电阻率 Ω mm ² /m										1.12
泊松比										0.30
扬氏模量										
温度 (°C)	20	100	200	400	600	800	1000			
GPa	220	210	205	190	170	150	130			
电阻率的温度系数										
温度 (°C)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Ct	1.02	1.03	1.04	1.07	1.09	1.12	1.15	1.17	1.18	1.19
热膨胀系数										
温度 (°C)				热膨胀 x 10 ⁻⁶ /K						
20 - 250				11						
20 - 500				12						
20 - 750				14						
20 - 1000				15						
导热性										
温度 (°C)							20			
W m ⁻¹ K ⁻¹							16			
比热容										
温度 (°C)	20	200	400	600	800	1000				
kJ kg ⁻¹ K ⁻¹	0.46	0.63	0.72	1.00	0.80	0.73				
熔点 °C										
			1500							
空气中的最高连续工作温度 °C			1000							
磁特性			此材料在温度高达约 600°C(居里点)时仍有磁性。							

免责声明: 建议仅供参考, 针对特定应用场合的材料适用性我们需要了解实际使用条件后才能予以确认。在产品持续研发过程中, 我们可能需要更改技术数据, 恕不另行通知。该数据表仅适用于以 Kanthal[®] 商标推出的材料。